



## Dempgummi profil SBR/EPDM

### Bruksområde

Gummiprofilen SBR/EPDM benyttes som lydabsorberende innlegg i klammer og montasjeskiner for lydabsorbering iht DIN 4109.

### Tekniske data

Gummiprofil:	Sort SBR/EPDM
Hardhet:	45 ± 5° Shore
Temperaturområde:	Fra -50° opp til +110°C
Brudd forlengelse:	560%
Bruddstyrke:	500 N/cm <sup>2</sup>
Støt,	39%
slagabsorbering:	
Brannmotstand:	I henhold til DIN 4102 Brannklasse B2, ikke-dryppende.
Lydabsorbering:	Tilfredstiller kravende i DIN 4109, 18 dB(A)
Overflatemotstand:	2 x 10 <sup>13</sup> Ω
Lydtemotstand:	2 x 10 <sup>13</sup> Ω
Helt motstandsdyktig mot:	Fortynnede syrer, vaskemidler, alkaliske løsninger, vann, vannholdige løsninger opp til 70°C.
Delvis motstandsdyktig mot:	Fett, mineraloljer, animalske og vegetabiliske smøremidler, ester og ketonikk sammensetninger.
Ikke motstandsdyktig mot:	Varme oljer, brensel og drivstoff, alifatisk(fettholdige) og aromatiske hydrokarboner, og klorgasser.
Bestandighet, varighet:	Værbestandig og motstandsdyktig mot ozon iht. DIN 53509 og motstandsdyktig mot aldring iht. DIN 53508.

Type mm]	Tverrsnitt stålband B x t [mm]	Profil type	H [mm]	Antall ribber	Vekt [kg]	Ant/pk [m]	Varenr
20 x 1,5	20 x 1,0	1	1,5	-	0,080	30	136493 *
STD 1	25 x 3,0	2	4,5	4	0,220	30	3446139 *
STD 2	30 x 3,0	2	4,0	4	0,230	30	3446143 *
STD 3	40 x 4,0	2	6,0	5	0,370	30	3446146 *
STD 4	50 x 5,0	2	5,0	5	0,540	30	3446147 *
STD 5	70 x 6,0	2	6,0	7	0,650	30	3446148 *

\* Bestillingsvare